



ポリスチレンフィルム 物性表

■ スチロファン

品種			透明	半透明	不透明	試験方法
			GL	SPH	HSR	
引張強度	MD	MPa	64	65	48	JIS Z1702
	TD		49	65	41	
引張伸度	MD	%	5	5	15	JIS Z1702
	TD		5	5	18	
引裂強度	MD	mN	61	43	65	JIS P8116
	TD		54	63	68	
ヘーズ		%	3	16	64	JIS K7105
グロス		%	171	100	22	JIS Z8741
加熱収縮率	MD	%	9	10	13	自社法 110℃10秒
	TD		8	4	12	

■ クリアファン

品種			透明		試験方法
			LA	EL	
引張強度	MD	MPa	65	64	JIS Z1702
	TD		55	63	
引張伸度	MD	%	5	6	JIS Z1702
	TD		5	5	
引裂強度	MD	mN	130	60	JIS P8116
	TD		160	60	
ヘーズ		%	2	2	JIS K7105
グロス		%	181	191	JIS Z8741
加熱収縮率	MD	%	16	18	自社法 110℃10秒
	TD		13	16	

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。