



## エンボス ホットメルトフィルム

## ■ホットメルトフィルム 品種

項目	BF-HA	BF-HF	BF-MI	BF-MBC
MFR	10	12	46	90
融点	97℃	96℃	83℃	80℃
VICAT軟化点	48℃	43℃	45℃	<40℃
密度	0.94	0.94	0.95	0.96
主な用途	PS・一般用	A-PET・多用途	PS・硬質PVC・紙 ・繊維	PP・PS・硬質 PVC（耐寒性）

## ■ヒートシール強度【BF-HF】 単位：N/15mm

被着体	160℃	180℃	200℃
CPP	10.3	12.3	13.2
PVC	13.3	13.5	13.7
PS	10.7	10.8	11.4
A-PET	13.3	13.7	13.9

## ■測定条件

基材構成：PET(16μm)/PE(20μm)/BF-HF(20μm)

シール条件：4kg/cm<sup>2</sup>G, 1秒

測定条件：180°剥離, 300mm/min, 20℃

※上記データは測定値であり、規格値ではありません。

材質 おもにEVA系樹脂がベース。その他ご相談によりEMA・EMMA系樹脂など他原料を選定いたします。  
厚み ホットメルト用途 30~400μm、 イージーオープン用途 30~50μm  
幅 500mm~2000mm  
巻数 500~2000m（最大径600mmΦ）